

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 982 364 A1

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication:
01.03.2000 Bulletin 2000/09(51) Int. Cl.⁷: C08L 63/00, C09D 5/34,
C08K 7/18, B62D 21/15

(21) Numéro de dépôt: 98402101.4

(22) Date de dépôt: 25.08.1998

(84) Etats contractants désignés:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Etats d'extension désignés:
AL LT LV MK RO SI

(71) Demandeur: Bitar, Nicolas
89150 Domats (FR)

(72) Inventeur: Bitar, Nicolas
89150 Domats (FR)

(54) Mastic époxy renforcé aux fibres d'aramide contenant du "gel coat"

(57) L'invention concerne un mastic à 2 composants, relativement léger, très résistant, lié à des micro-absorbants d'énergie (Microsphères à base de Silicate d'Aluminium) et à un support d'accrochage intégré, en l'occurrence le ((Gel-coat)) dont l'utilisation était jusqu'alors réservée aux couches de surface.

d'épaisseurs importantes. Ce mastic peut être aussi utilisé dans d'autres domaines.

Composition pour un mélange prêt à l'emploi:

Composant ((A)) (mastic) :	
- Résine époxy fluide	28%
- Microbilles de Verre	10%
- Microsphères au silicate d'Aluminium	40%
- Gel-coat époxy	6%
- Fibres de Verre	5%
- Fibres d'Aramide	3%
- Poudre thixotrope à base de Silice	8%

Composant ((B)) (durcisseur):	
- Durcisseur liquide	28%
- Microbilles de Verre	12%
- Fibres de Verre	4%
- Poudre thixotrope à base de Silice	10%
- Microsphères au Silicate d'Aluminium	46%

Il s'agit d'un mastic Epoxy permettant de revêtir ou de combler des surfaces de carrosserie, surtout en cas

EP 0 982 364 A1

Description

[0001] La présente invention concerne un mastic destiné aux éléments métalliques ou Composite de structure automobile, nautique, aéronautique; et autres supports.

[0002] Les mastics équivalents ne sont pas liés à des fibres d'Aramide, ni à du ((Gel-coat)); la rigidité, la légèreté et surtout l'adhérence aux divers matériaux et l'élasticité s'en ressent.

[0003] Le mastic inventé, par l'adjonction de ((Gel - coat)) en guise de support d'accrochage mélangé à celui-ci, permet de résoudre le manque d'adhérence à certains matériaux et résiste aux contraintes de dilatation, la résistance mécanique et le module d'élasticité se trouvant positivement modifiés.

[0004] La nouveauté réside dans le fait que le ((Gel - coat)), qui est à la base une pâte pigmentaire permettant un aspect de surface ou une coloration, a été mélangé à la résine et aux ingrédients permettant un mastic, pour conférer à celui-ci une meilleure résistance et un meilleur collage.

[0005] Le mastic est composé par le mélange désigné ci-contre. Le pourcentage indiqué est un pourcentage volumique et non un pourcentage de poids, la densité des Ingrédients du mélange étant largement différente d'un produit à l'autre.

[0006] Composition pour un mélange prêt à l'emploi, en pourcentage volumique.

Composant ((A)) (résine et additifs):	
- Résine époxy fluide	28%
- Microbilles de Verre	10%
- Microsphères au silicate d'Aluminium	40%
- Gel-coat époxy	6%
- Fibre de Verre	5%
- Fibre d'Arimide	3%
- Poudre adjuvante (agent thixotrope à base de Silice)	8%

Composant ((B)) (durcisseur):	
- Durcisseur liquide	28%
- Microbilles de Verre	12%
- Fibres de Verre	4%
- Poudre adjuvante (agent thixotrope à base de Silice)	10%
- Microsphères au Silicate d'Aluminium	46%

[0007] Le mastic inventé, de par sa forte teneur en Microsphères au Silicate d'Aluminium résiste bien à l'impact, ceux-ci étant des micro-absorbeurs d'énergie. L'adjonction de ((Gel-coat)) en guise de support d'accrochage intégré au mélange permet aussi une résistance aux contraintes de dilatation.

[0008] Le produit est obtenu par malaxage des Ingrédients:

- Soit manuellement à l'aide d'une spatule
- Soit mécaniquement à l'aide de mélangeurs mus par un moteur électrique

[0009] Ce mastic s'étale uniformément, les fibres de Verre- Aramide, outre leur résistance à la rupture, conférant une parfaite homogénéité.

[0010] Le ((Gel- coat)) additionné au mélange en faible proportion renforce la résistance à la rupture et permet une forte résistance.

[0011] Ce mastic est particulièrement désigné pour les carrosseries automobiles. Il peut être utilisé dans d'autres domaines.

Revendications

1. Mastic pour carrosserie à 2 composants à appliquer sur les surfaces en métal, composite, aluminium, bois et autres supports, caractérisé par le fait qu'il possède une forte teneur en Microsphères au Silicate d'Aluminium et qu'il comporte en outre un support d'accrochage intégré, en l'occurrence du ((Gel-coat)) époxy, et des fibres d'Aramide.
2. Mastic époxy, selon la revendication 1, caractérisé par le mélange prêt à l'emploi désigné ci-contre, indiqué en pourcentage volumique, et non en pourcentage de masse, la densité des ingrédients du mélange étant largement différente d'un produit à l'autre:

Composant ((A))(mastic):	
- Résine époxy fluide	28%
- Microbilles de Verre	10%
- Microsphères au silicate d'Aluminium	40%
- Gel-coat époxy	6%
- Fibres de Verre	5%
- Fibre d'Arimide	3%
- Poudre thixotrope à base de Silice	8%

Composant ((B))(durcisseur):	
- Durcisseur liquide	28%
- Microbilles de Verre	12%
- Fibres de Verre	4%
- Poudre thixotrope à base de Silice	10%
- Microsphères au Silicate d'Aluminium	46%



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande
EP 98 40 2101

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (int.CLS)
E	FR 2 760 020 A (BITAR NICOLAS) 28 août 1998 * page 2, ligne 1 - ligne 16 *	1,2	C08L63/00 C09D5/34 C08K7/18 B62D21/15
X	WO 89 08678 A (WYCECH JOSEPH S) 21 septembre 1989 * page 4, alinéa 3 - page 6, alinéa 2 * * page 12, ligne 2 * * page 15, alinéa 4 * * revendications 1-27 *	1,2	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (int.CLS)
			C08L C09D C08K B62D
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche MUNICH		Date d'achèvement de la recherche 12 février 1999	Examinateur Andriollo, G
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES			
X : particulièrement pertinent à la suite Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : état de la technique O : divulgation non écrite P : document prioritaire		T : thèse ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons A : membre de la même famille, document correspondant	

EPF FORM 1503 03 02 (P/4002)

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.**

EP 98 40 2101

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.
Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du 12-02-1999.
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

12-02-1999

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
FR 2760020	A	28-08-1998	AUCUN	
WO 8908678	A	21-09-1989	US 4923902 A	08-05-1990
			CA 1325496 A	21-12-1993
			US 4995545 A	26-02-1991

EPO FORM P-088

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/88